

BRETON 30



Grubość całkowita	5,0 mm	EN ISO 24346
Grubość użytkowej warstwy	0,3 mm	EN ISO 24340
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komercyjne: 31	EN ISO 10874
Wymiary	Deska: 228,6 x 1524 mm 8 desek / pudełko = 2,78m ²	EN ISO 24342
Wpływ na redukcję dźwięku	$\Delta L_w = 21$ dB	EN ISO 717-2
Antypoślizgowość	R10 DS	DIN 51130 EN 13893
Odporność na ogień	Bfl-s1	EN 13501-1

Numer produktu

B030001P
B030002P
B030003P
B030004P
B030005I
B030006I
B030007P
B030008P

Kolor

Oak White
Oak Natural 02
Oak Brown
Oak Greige
Oak Dark Grey
Oak Natural 06
Oak Light Natural
Oak Honey

SPECYFIKACJA PRODUKTU		STANDARD
Standard produktu	Niejednorodny sprężysty wykładziny podłogowe	EN ISO 10582
Grubość całkowita	5,0 mm	EN ISO 24346
Grubość użytkowej warstwy	0,3 mm	EN ISO 24340
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komercyjne: 31	EN ISO 10874
Waga	8,0 g/m ³	EN ISO 23997
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	Typ I	EN ISO 10582
Odporność na przetarcia	Grupa T: ≤ 2,0 mm ³	EN 660-2
Wymiary	Deska: 228,6 x 1524 mm 8 desek / pudełko = 2,78m ² 48 pudełek / paleta = 133,44 m ²	EN ISO 24342
Obróbka powierzchni	PUR Ecoprotec™	-
Krawędzie	Mikro fazowane	-

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU		STANDARD
Stabilność wymiarowa	≤ 0,06 %	EN ISO 23999
Krzesło na kółkach	Brak uszkodzeń (Typ W)	ISO 4918
Noga meblowa	Brak uszkodzeń	EN ISO 16581
Prostoliniowość i prostokątność boków płytek	≤ 0,25 mm	EN ISO 24342
Resztkowe wgniecenie	≤ 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Wpływ na redukcję dźwięku	ΔLw = 21 dB	EN ISO 717-2
Odporność na światło	≥ 6	EN ISO 105-B02
Antypoślizgowość	R10 / DS	DIN 51130 / EN 13893
Odporność na chemikalia	Nie dotyczy (0)	EN ISO 26987
Odporność termiczna	0,04 m ² K/W	EN ISO 10456
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	≤ 2 mm	EN ISO 23999
Odporność na ogień	Bfl-s1	EN 13501-1
Odporność na przebarwienia	Zdane testy	EN 26987
Przydatność do ogrzewania podłogowego	Odpowiedni - max. 27°C	EN 12524

ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ		STANDARD
TVOC po 28 dniach (test AgBB) - Jakość powietrza w pomieszczeniach	≤ 100µg/m ³	ISO 16000-9
Plastyfikator	Nie zawiera ftalanów	-
Możliwość recyklingu	100%	-

OZNAKOWANIE CE		STANDARD
Numer DoP	No. 19-KS-001	-

