

EASTWOOD



SPECYFIKACJA PRODUKTU	SOLID CLICK	DRY BACK	CLICK
Grubość całkowita	4,5 mm (podkład zintegrowany)	2,0 mm	4,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komersyjne: 31	Domowe: 23 Komersyjne: 31	Domowe: 23 Komersyjne: 31
Wymiary - deska	Rozmiar: 177,8 x 1219,2 mm 12 szt / pudełko = 2,60 m ²	Rozmiar: 185 x 1219,2 mm 21 szt / pudełko = 4,74 m ²	Rozmiar: 177,8 x 1219,2 mm 10 szt / pudełko = 2,17 m ²
	HERRINGBONE Rozmiar: 122 x 610 mm 20 szt / pudełko = 1,49 m ²	HERRINGBONE Rozmiar: 122 x 610 mm 36 szt / pudełko = 2,68 m ²	
Wymiary - płytki	Rozmiar: 457,2 x 914,4 mm 6 szt / pudełko = 2,51 m ²	Rozmiar: 457,2 x 914,4 mm 12 szt / pudełko = 5,02 m ²	Rozmiar: 466 x 936 mm 6 szt / pudełko = 2,62 m ²
	Rozmiar: 304,8 x 609,6 mm 12 szt / pudełko = 2,23 m ²	Rozmiar: 304,8 x 609,6 mm 24 szt / pudełko = 4,46 m ²	Rozmiar: 304,8 x 609,6 mm 12 szt / pudełko = 2,23 m ²
Wpływ na redukcję dźwięku	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Antypoślizgowość	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Odporność na ogień	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
System mocowania	Solid Click	Dry back	Click

SPECYFIKACJA PRODUKTU	SOLID CLICK	DRY BACK	CLICK	STANDARD
Standard produktu	Niejednorodna elastyczna wykładzina podłogowa			EN ISO 10582
Grubość całkowita	4,5 mm (podkład zintegrowany)	2,0 mm	4,0 mm	EN ISO 24346
Grubość warstwy użytkowej	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm	EN ISO 24340
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komercyjne: 31	Domowe: 23 Komercyjne: 31	Domowe: 23 Komercyjne: 31	EN ISO 10874
Waga	6.450 g/m²	3.605 g/m²	7.630 g/m²	EN ISO 23997
	HB: 7.100 g/m²	HB: 3.600 g/m²		
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	Typ I	Typ I	Typ I	EN ISO 10582
Odporność na przetarcie	Grupa T: ≤2,0 mm³	Grupa T: ≤2,0 mm³	Grupa T: ≤2,0 mm³	EN 660-2
Wymiary - deska	Rozmiar: 177,8 x 1219,2 mm 12 szt / pudełko = 2,60 m² 40 pudełek / paleta = 104,05m²	Rozmiar: 185 x 1219,2 mm 21 szt / pudełko = 4,74 m² 60 pudełek / paleta = 284,4m²	Rozmiar: 177,8 x 1219,2 mm 10 szt / pudełko = 2,17 m² 60 pudełek / paleta = 130,2m²	EN ISO 24342
	HERRINGBONE Rozmiar: 122 x 610 mm 20 szt / pudełko = 1,49 m² 112 pudełek / paleta = 166,88m²	HERRINGBONE Rozmiar: 122 x 610 mm 36 szt / pudełko = 2,68 m² 126 pudełek / paleta = 337,68m²		
Wymiary - płytki	Rozmiar: 457,2 x 914,4 mm 6 szt / pudełko = 2,51 m² 52 pudełek / paleta = 130,44m²	Rozmiar: 457,2 x 914,4 mm 12 szt / pudełko = 5,02 m² 58 pudełek / paleta = 291,16m²	Rozmiar: 466 x 936 mm 6 szt / pudełko = 2,62 m² 50 pudełek / paleta = 131m²	EN ISO 24342
	Rozmiar: 304,8 x 609,6 mm 12 szt / pudełko = 2,23 m² 60 pudełek / paleta = 133,80m²	Rozmiar: 304,8 x 609,6 mm 24 szt / pudełko = 4,46 m² 68 pudełek / paleta = 294,36m²	Rozmiar: 304,8 x 609,6 mm 12 szt / pudełko = 2,23 m² 60 pudełek / paleta = 133,8m²	
Obróbka powierzchni	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
System mocowania	Solid Click	Dry back	Click	
Ścięte krawędzie	Tak	Tak	Tak	
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU	SOLID CLICK	DRY BACK	CLICK	STANDARD
Stabilność wymiarowa	≤ 0,06 %	≤ 010 %	≤ 0,10 %	EN ISO 23999
Krzesło na kółkach	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	ISO 4918
Noga meblowa	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	EN ISO 16581
Prostoliniowość i prostokątność boków płytek	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	EN ISO 24342
Reszkowe wgniecenie	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Wpływ na redukcję dźwięku	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB	EN ISO 717-2
Odporność na światło	≥ 6	≥ 6	≥ 6	EN ISO 105-B02
Antypoślizgowość	R10 DS	R10 DS	R10 DS	DIN 51130 EN 13893
Odporność na chemikalia	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	EN ISO 26987
Odporność termiczna	0,04m² K/W	0,02m² K/W	0,04m² K/W	EN ISO 10456
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	EN ISO 23999
Odporność na ogień	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	EN 13501-1
Właściwości elektryczne	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	EN 1815
Odporność na palnienie	Zaliczony test	Zaliczony test	Zaliczony test	EN 26987
Przydatność ogrzewania podłogowego	Odpowiedni	Odpowiedni	Odpowiedni	EN 12524