

O.FLOOR

HOGAN



SPECYFIKACJA PRODUKTU

HOGAN

STANDARD

Grubość całkowita

5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE)

EN ISO 24346 / EN 428

Grubość warstwy użytkowej

0,55 mm

EN ISO 24340 / EN 429

Klasyfikacja

Domowe: 23
Komercyjne: 33
Przemysłowe: 43

EN ISO 10582

Wymiary - drewno

Rozmiar: 180 x 1230 mm
8 szt / pudełko = 1,77 m²

EN ISO 24342 / EN 427

Wymiary - kamień

Rozmiar: 300 x 600 mm
8 szt / pudełko = 1,44 m²

$\Delta L_w = 11$ dB | $C_{I\Delta} = -6$ dB

EN ISO 10140-3

Antypoślizgowość

R10
DS

DIN 51130
EN 13893

Odporność na ogień

Bfl-s1

EN 13501-1

System mocowania

Uniclic („Click”)

-

HOGAN

O.FLOOR

SPECYFIKACJA PRODUKTU	HOGAN	STANDARD
Grubość całkowita	5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE)	EN ISO 24346 / EN 428
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm	EN ISO 24340 / EN 429
Wymiary - drewno	Rozmiar: 180 x 1230 mm 8 szt / pudełko = 1,77 m ²	EN ISO 24342 / EN 427
Wymiary - kamień	Rozmiar: 300 x 600 mm 8 szt / pudełko = 1,44 m ²	
Typ	Heterogeniczne panele winylowe	EN ISO 10582 / EN 649
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komercyjne: 34 Przemysłowe: 43	EN ISO 10582
Odporność na ogień	Bfl-s1	EN 13501-1
Antypoślizgowość	R10 DS	DIN 51130 EN 13893

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU	HOGAN	STANDARD
Odporność na przetarcia	Grupa T	EN ISO 10582 / EN 660-1
Stabilność wymiarowa	≤ 0,04 %	EN 434
Prostoliniowość i prostokątność	≤ 0,15 mm	EN 426
Zwijanie się po działaniu ciepła	≤ 0,7 mm	EN 434
Reszkowe wgniecenie	≤ 0,01 mm	EN 433
Kzesło na kółkach	odporne	EN ISO 4918
Giętkość	no crack	EN 435
Odporność na światło	≥ 6	EN ISO 105-B02
Odporność chemiczna	odporne	EN 423
Opór cieplny	0,21149 W / mk	EN 12667
Przydatność do ogrzewania podłogowego	Zalecana max. Temp. 25°C	-
Emisja formaldehydów	0 mg/m ³ / Class E0	EN 717-1
Wpływ na redukcję dźwięków	ΔLw = 11 dB CΔ = -6 dB	EN ISO 10140-3

Numer produktu	Kolor
HMS-001	Oak Raw
HMS-002	Oak Smoked
HMS-003	Oak Ecru
HMS-004	Oak Mustard
HMS-005	Oak Knots
HMS-101	Stone White

