

GIBSON



SPECYFIKACJA PRODUKTU	SOLID CLICK	DRY BACK
Grubość całkowita	6,0 mm (podkład zintegrowany)	2,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm	0,55 mm
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komercyjne: 33 Przemysłowe: 42	Domowe: 23 Komercyjne: 33 Przemysłowe: 42
Wymiary - deska	Rozmiar: 180 x 1210 mm 10 szt / pudełko = 2,18 m ² 40 pudełek / paleta = 87,20 m ²	Rozmiar: 184,1 x 1219,2 mm 20 szt / pudełko = 4,49 m ² 40 pudełek / paleta = 179,60 m ²
		HERRINGBONE Rozmiar: 120 x 600 mm 32 szt / pudełko = 2,30 m ² 80 pudełek / paleta = 184 m ²
		CHEVRON Rozmiar: 152,4 x 1066,8 mm 16 szt / pudełko = 2,60 m ² 66 pudełek / paleta = 171,60 m ²
Wymiary - płytki	Rozmiar: 470 x 925 mm 5 szt / pudełko = 2,17 m ² 40 pudełek / paleta = 86,80 m ²	Rozmiar: 457,2 x 914,4 mm 10 szt / pudełko = 4,18 m ² 42 pudełek / paleta = 175,56 m ²
Wpływ na redukcję dźwięku	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
Antypoślizgowość	R10 DS	R10 DS
Odporność na ogień	Bfl-s1	Bfl-s1

SPECYFIKACJA PRODUKTU	SOLID CLICK	DRY BACK	STANDARD
Standard produktu	Niejednorodna elastyczna wykładzina podłogowa		EN ISO 10582
Grubość całkowita	6,0 mm (podkład zintegrowany)	2,5 mm	EN ISO 24346
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm	0,55 mm	EN ISO 24340
Klasyfikacja	Domowe: 23 Komercyjne: 33 Przemysłowe: 42	Domowe: 23 Komercyjne: 33 Przemysłowe: 42	EN ISO 10874
Waga	10.000 g/m²	4.750 g/m²	EN ISO 23997
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	Typ I	Typ I	EN ISO 10582
Odporność na przetarcie	Grupa T: ≤2,0 mm³	Grupa T: ≤2,0 mm³	EN 660-2
Wymiary - deska	Rozmiar: 180 x 1210 mm 10 szt / pudełko = 2,18 m² 40 pudełek / paleta = 87,20 m²	Rozmiar: 184,1 x 1219,2 mm 20 szt / pudełko = 4,49 m² 40 pudełek / paleta = 179,60 m² HERRINGBONE Rozmiar: 120 x 600 mm 32 szt / pudełko = 2,30 m² 80 pudełek / paleta = 184 m² CHEVRON Rozmiar: 152,4 x 11066,8 mm 16 szt / pudełko = 2,60 m² 66 pudełek / paleta = 171,60 m²	EN ISO 24342
Wymiary - płytki	Rozmiar: 470 x 925 mm 5 szt / pudełko = 2,17 m² 40 pudełek / paleta = 86,80 m²	Rozmiar: 457,2 x 914,4 mm 10 szt / pudełko = 4,18 m² 42 pudełek / paleta = 175,56 m²	EN ISO 24342
Obróbka powierzchni	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
System mocowania	Solid Click	Dry back	
Ścięte krawędzie	Tak	Tak	
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU	SOLID CLICK	DRY BACK	STANDARD
Stabilność wymiarowa	≤ 0,06 %	≤ 010 %	EN ISO 23999
Krzeseło na kółkach	Brak uszkodzeń (Typ W)	Brak uszkodzeń (Typ W)	ISO 4918
Noga meblowa	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	EN ISO 16581
Prostoliniowość i prostokąt- ność boków płytek	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	EN ISO 24342
Reszkowe wgniecenie	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Wpływ na redukcję dźwięku	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB	EN ISO 717-2
Odporność na światło	≥ 6	≥ 6	EN ISO 105-B02
Antypoślizgowość	R10 DS	R10 DS	DIN 51130 EN 13893
Odporność na chemikalia	Nie dotyczy	Nie dotyczy	EN ISO 26987
Odporność termiczna	0,04m² K/W	0,02m² K/W	EN ISO 10456
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	≤ 2 mm	≤ 2 mm	EN ISO 23999
Odporność na ogień	Bfl-s1	Bfl-s1	EN 13501-1
Właściwości elektryczne	≤ 2kV	≤ 2kV	EN 1815
Odporność na palnienie	Zaliczony test	Zaliczony test	EN 26987
Przydatność ogrzewania podłogowego	Odpowiedni - max. 27°C	Odpowiedni - max. 27°C	EN 12524

